



ŘADA* LAK STANDARD

podle nařízení Evropské směrnice o organických těkavých sloučeninách (2004/42/CE)

PSA PEUGEOT CITROËN

OPRAVY			NÁHRADNÍ DÍLY	
KAROSÉRIE RYCHLÝ NÁTĚR	BĚŽNÉ NÁTĚRY	PLASTY	PLECHY	PLASTY

Vysvětlivky

I.R. : *Infračerveně*
 U.V. : *Ultra-fialové*
 C.O.V. : *Organické těkavé sloučeniny*

PŘIPRAVA POVRCHU

PŘIPRAVA ČIŠTĚNÍ

D837 nebo D845

D846

D837 nebo D845

Broušení : Zrnitost

P240

P80 - P150/180

Zrnitost

TMEL

A656

A652

Sušení : Teplota (dobu)

20°C (30mn)

Broušení : Zrnitost

P80/180 - P180/280

ZÁKLAD

D831

D820 / D8420

Sušení : Teplota (dobu)

20°C (30mn)

PLNĚČ

D8080

D8018-8019-8024

D8501-8505-8507

Sušení : Teplota (dobu)

U.V. (2mn)

60°C (25mn)

20°C (30mn)

Broušení : Zrnitost

P360 - P400 / P500

P400 - P500

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ODMAŠTĚNÍ

D8401

PODKLADOVÝ BAREVNÝ LAK

T4xx

Sušení : Teplota (dobu)

20°C (15mn)

VRCHNÍ PRUHLLEDNÝ LAK

D8135

nebo

D8141

nebo

D8138

Sušení : Teplota (dobu)

I.R. (10mn - 15mn) nebo 60°C (10mn - 30mn)

* Informace v tomto dokumentu jsou nebo přinejmenším informativní a v žádném případě nenahrazují Technické listy dodavatelů. Pro další informace přejděte přes odkaz "Přístup na web. Stránku " k záložce "Dokumentace k nátěrům".